

### Prüfzeugnis Nr. MAIC-2017-1437

zur Fremdüberwachung von Tapeten nach den Güte- und Prüfbestimmungen der  
 Gütegemeinschaft Tapete e.V., Düsseldorf, vom Juni 2014 (RAL-GZ 479)

#### Hersteller: Flügger A/S

WKI Nr.	Eingangsdatum	Probenbezeichnung	Produkt Nr.	Anfertigungs Nr.
P59024	24.02.2017	Fiona wall design (Art.: 42830)	570530	n.a.

#### Ergebnisse der Probe P59024 (Fiona wall design)

Parameter	Analysenwerte [mg/kg]	Grenzwerte [mg/kg]
Arsen	< LoQ	3
Barium	22	500
Antimon (gesamt)	1	20*
Antimon (löslich)	nicht bestimmt	20
Blei	5	20
Cadmimum	< LoD	3
Chrom (III-VI)	10	20**
Chrom (VI)	nicht bestimmt	20
Quecksilber	< LoQ	2
Selen	< LoD	10
Vinylchlorid-Monomer	< 0,2	0,2

Nachweisgrenze (LoD): 0,3 mg/kg

Bestimmungsgrenze (LoQ): 0,9 mg/kg

\* wenn der Antimongehalt 20 mg/kg überschreitet, muss der lösliche Antimonanteil bestimmt werden

\*\* wenn der Chrom (III-VI) -Wert 20 mg/kg überschreitet, muss der Chrom (VI) -Wert bestimmt werden

**Bemerkungen:** Die zur Erlangung des RAL-Gütezeichens festgelegten Grenzwerte werden eingehalten.


Braunschweig, den 29.03.2017

Sachbearbeiter



A. Omelan

Für den Fachbereich



Dr. E. Uhde