

## PP 2K Floor Epoxy W

### Produktdatablad

Beskrivelse:	PP 2K Floor Epoxy W er en 2-komponent vandig epoxy gulvmaling.
Anvendelse:	Anvendes primært til indendørs betongulve i bolig eller industri med lettere trafik, men kan også anvendes på massive trægulve og fiberplader. Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og egnet til malebehandling. Nye betongulve skal have hærdet mindst 1 uge, være tørre og afrenset for snavs. Betonslam skal afrenses ved f.eks. diamantslibning eller ætsning med saltsyre. Rengør derefter overfladen med en støvsuger. Ved behandling af tidligere malede gulve skal disse først matslibes og al løs maling afrenses. Påføres med pensel eller rulle. Overfladetemperatur skal være min. +10 °C. Påfør vådt i vådt ved overgang mellem pensel og rulle for at undgå nuanceforskelle.
Før du maler:	Bland det fulde indhold af base A og hardener B. På sugende bund kan 1. strygning fortyndes med max. 20 % vand.
Tekniske data:	
Glans:	80, blank
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	43 vægt% 32 vol%
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
	Berøringstør: 24 timer
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: Min. 10 timer før genbehandling og højst 24 timer, ellers skal der matslibes før 2. strygning Gennemhærdet: 5-7 døgn
Brugstid:	2 timer
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad