

PP Acrylemalje 70



Produktdatablad

Beskrivelse:

Blank acrylplastemalje.
Speciel tixotropisk, god sammenflydning men også sejhed og dermed stor lagtykkelse, kantdækning og fylde.
Har ingen gulningstendens.

Anvendelse:

Anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal inde.
Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Rengøring inden nymaling foretages med Grundrengøringsmiddel.
Nyt, ubehandlet træ indendørs grundes med PP Plastalkydgrundmaling.
Tidligere malede, blanke overflader matslibes og grundes med PP Acrylplastmellemmaling.
Jern rustbeskyttes med rusthindrende grundmaling.
Bemærk: PVC - tætningslister indeholder blødgøringsmidler, som kan være årsag til klæbning.

**Tekniske data:**

Hvid standard

Massefylde:	1,3 kg/l
Glans:	70, blank
Tørstof:	Vægt % 48 - Vol. % 36
Rækkeevne:	8-10 m ² /l, afhængig af underlag og påføringsmetode
Påføringstemperatur:	Min. + 10°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes



Miljøinformation:

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter september 2016

