

## PP Acrylplastgrunder

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Hvidpigmenteret grundmaling.
Anvendelse:	<p>Anvendes på beton, gipsplader og sandspartlede overflader som alternativ til PP Plastgrunder. Er ikke velegnet på overflader spartlet med gipsbaserede produkter.</p> <p>Kan også anvendes som grundmaling, inden opsætning af tapet på mineralske underlag, for at undgå, at tapetet trækker sig i samlingerne.</p> <p>Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. På porøs bund anbefales PP Plastgrunder.</p> <p>Overmales med væg- eller loftmaling.</p> <p>OBS: Produktet anbefales ikke på overflader, hvor vægbeklædninger opsættes i klæber. Hér anbefales PP Plastgrunder.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Helmat, glans 3
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	48 vægt% 32 vol%
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. 5°C
Rækkeevne:	5-9 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 3 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

Oktober 2007, erstatter maj 2007