

## PP Acrylplastmellemmaling

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Helmat, hurtigtørrende grund- og mellemmaling.
Anvendelse:	Anvendes indendørs på træværk, rustbeskyttet jern samt andre flader, hvor der kræves vedhæftning inden topmaling. Er hurtigtørrende med en særdeles god vedhæftningsevne til tidligere behandlede overflader. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Kan overmales med såvel plast- som alkydmalinger. Glat bund matslibes.
Tekniske data:	
Glans:	Helmat, glans 5
Massefylde:	1,4 kg/l
Tørstof:	56 vægt% 38 vol%
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	6-8 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Oktober 2007, erstatter november 2005