

PP Facademaling silikone

Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>PP Facademaling silicone er baseret på silikone-emulsion.</p> <p>Giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade. Beskytter maksimalt mod vandindtrængning fra fx slagregn, som vil prelle af overfladen.</p> <p>Vægge, der er behandlet med PP Facademaling silicone er diffusionsåbne, så vanddamp indefra let kan trænge ud.</p> <p>Bemærk at mørke nuancer falmer med tiden.</p>
Anvendelse:	<p>Meget velegnet udendørs på alle nye eller tidligere behandlede mineralske overflader, som fx puds, vandskurede overflader, letbeton og ren kalkmørtel.</p> <p>Opfylder de høje krav, der stilles til facadebehandling i bymæssig bebyggelse.</p>
Før du maler:	<p>Bunden skal være ren, tør fast og bæredygtig. Rengør med PP Facadevask Ekstra. Fyld evt. huller og revner med fx Scandia Repafiller. Fjern løstsiddende maling. Grund ubehandlede, sugende eller let afsmittende overflader med PP Plastgrunder.</p>
Når du maler:	<p>Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Bedste resultat og holdbarhed opnås ved 2 påføringer i tynde lag. Undgå direkte sol og stærk blæst ved påføring. Påføringstemperaturen skal være min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 % RH.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Helmat
Massefylde:	1,5 kg/l
Tørstof:	vægt % : 61 volumen % : 44
Rækkeevne:	6-8 m ² / liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: Min. 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vanddamptæthed:	Vanddamptæthed: Sd = 0,08 m, svarende til klasse 1, i henhold til EN 7783-2
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1