

## PP Filt- og vævfylder

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Fyldig helmat plastmaling, der giver en ensartet og mættet overflade ved grunding på glasvæv og glasfilt.
Anvendelse:	Anvendes indendørs til grunding af glasvæv og glasfilt . Bunden skal være ren, tør, fastsiddende og bæredygtig. Glasvæv og glasfilt skal være korrekt opsat. PP Filt- og vævfylder kan påføres mens overfladen stadig er fugtig, dvs. inden vævklæberen er helt tør.
Tekniske data:	
Glans:	Helmat, glans 2
Massefylde:	1,4 kg/l
Tørstof:	56 vægt% 37 vol%
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	5-6 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Rent vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Oktober 2007, erstatter november 2005