

Fiona Structure og Fiona Structure Extra

Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Fiona Structure er fremstillet af cellulose og polyesterfibre pålagt en acrylstruktur.

Fiona Structure giver ingen vejrtræknings- eller hudirritation ved opsætning, er dekorativ og modvirker revnedannelser.

Fiona Structure Extra er en kraftigere kvalitet end Fiona Structure, hvilket gør den lettere at arbejde med ved opsætning.

Produktanvendelse: Anvendes som vægbeklædning i tørre rum på puds, beton, letklinkerbeton, gipskartonplader mv.

Bunden skal være ren, tør, fast, plan og bæredygtig. Let smittende eller sugende bund grundes med PP Plastgrunder.

Tidligere malede overflader afvaskes med Grundrengøring. Blanke flader matslibes.

Strukturerede overflader som glasvæv, fibervæv, kridering o. lign. fuldpartles til plan flade og grundes, før opsætning af Fiona Structure. Papirtapet afrenses.

Opsættes ved stødning i Fiona Vævkæber.

Fiona Structure behandles 1. gang med vægmaling fortyndet 10-20%. Efterfølgende færdigbehandles med vægmaling i ønsket glans og kulør, normalt 2 gange.

Tekniske data:

Fiona Structure føres i 12 dessiner

Fiona Structure Ekstra føres i 5 dessiner

	Vægt g/m ²	Trækstyrke kp/5 cm:		Rullestørrelse:
		Lodret	Vandret	
Fiona Structure	70 -90	23	13	1x25 m
Fiona Structure Extra	85-110	11	7	1x25 m
Malingforbrug:				
1. behandling	0,15 – 0,20 l/m ²			
Færdigbehandling:	0,10 – 0,12 l/m ²			