

## PP Olieemulsionsmaling

### Produktdatablad

|  |  |
|--|--|
| Beskrivelse:                                     | Helmat olieemulsionsmaling.  |
| Anvendelse:                                      | Anvendes til udvendig behandling af vægge og facader. Kan med fordel anvendes, hvor bunden er lettere porøs og svagt smittende, fx tidligere kalket, hvor en "spændingsfri" overflade er påkrævet.<br>Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Løstsiddende kalk og andre løse partikler fjernes.<br>Ubehandlede eller let smittende bund grundes med PP Plast-grunder.<br>Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel.<br>Ikke egnet hvor murværk er opført eller pudset med ren kalkmørtel. |
| Tekniske data:                                   |  |
| Glans:   | Helmat   |
| Massefylde:                                      | 1,3 kg/l   |
| Tørstof:   | 50 vægt% 32 vol. %   |
| Påføring:  | Pensel, rulle eller sprøjte  |
| Påføringstemperatur:                             | Min. +10°C   |
| Rækkeevne:                                       | 7-10 m <sup>2</sup> / liter  |
| Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): | Berøringsstør: 1 time<br>Overmalbar: 24 timer<br>Gennemhærdet: Flere døgn  |
| Vanddamptæthed:                                  | Sd = 0,12 m, svarende til Klasse 1, i henhold til EN 7783-2  |
| Fortynding:                                      | Vand   |
| Rengøring af værktøj:                            | Værktøj rengøres i vand tilsat sæbe  |
| Opbevaring:                                      | Køligt, men frostfrit  |
| Sikkerhedsregler:                                | Se sikkerhedsdatablad  |

Oktober 2017, erstatter april 2011