

## PP Plastgulvmaling

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Halvblank acrylgulvmaling.
Anvendelse:	<p>Anvendes til beton- og trægulve i tørre rum.</p> <p>Giver en diffusionsåben overflade og er derfor velegnet til gulve der udsættes for opstigende grundfugt.</p> <p>Velegnet til rum med normalt eller mindre slid, tilsmudsning og vandpåvirkning.</p> <p>Uegnet til garagegulv og andre gulve med hård slitage.</p> <p>Tidligere malede, blanke flader rengøres med Grundrengøringsmiddel og matslibes.</p> <p>Nye trægulve grundes med PP Plastgulvmaling fortyndet med 10-20 % vand. Færdigstryges med PP Plastgulvmaling ufortyndet 2 gange.</p> <p>Nye betongulve skal være hvidtørre og fri for slamlag, som afrenses med slibning . Sugende underlag grundes med PP Plastgrunder inden færdigmaling med PP Plastgulvmaling.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvblank, glans 50
Massefylde:	1,17 kg/l
Tørstof:	42 vægt% 32 vol%
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	5-7 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2-3 timer Overmalbar: 4-5 Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 0-1