

PP Wood Oil



Produktdatablad

Beskrivelse:	PP Wood Oil – Træolie.
Anvendelse:	Til træterrasser, stakitter og havemøbler. Lyse træsorter, trykimprægneret træ.
Underlag:	Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.
Behandling:	Løstsiddende materiale, lak, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring. Uensartede overflader slibes til ensartet flade. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
Påføring:	Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet. Afstem valg af værktøj med krav til finish. Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning. Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag. Kondensdannelse må ikke forekomme. Undgå at arbejde i direkte solskin. Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Overflade:	Farveløs eller transparent. Forventet holdbarhed 1 år. Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførelse og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.



Tekniske data:

Type:	Vandig alkydolie
Massefylde:	1,02 kg/l
Tørstof:	Vægt % 22 - Vol. % 21
Rækkeevne:	Uhøvlet træ: 4-5 m ² /liter pr. behandling Høvlet træ: 8-10 m ² /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 5°C Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 6 timer Genbehandlingstør: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen mærket byggeri.

April 2019 erstatter februar 2019

