

PP Gulvlak glans 25 og 45



Produktdatablad

| | |
|--|---|
| Beskrivelse: | Hurtigtørrende lak til indendørs trægulve. Specielt velegnet til hurtig vedligeholdelse af lakerede parketgulve samt maskinafslebne eller ubehandlede trægulve. |
| Anvendelse: | Brug den til gulve i boliger. Grund ubehandlede parket eller plankegulve med PP Gulv Primer for at modvirke limbinding. |
| Før du maler: | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for støv, voks, fedt og sæberester• Tidligere behandlede trægulve vaskes grundigt og lad tørre helt• Tidligere behandlede gulve slibes med fint sandpapir• Støvsug inden PP Gulvlak påføres• Påfør med pensel eller korthåret malerulle• Laker i jævnt lag i længderetningen |
| | Der må kun lakeres 2 gange på samme dag Ved udførelse er det vigtigt at lufttemperaturen er min. +13 ° C. |
| Tekniske data: | |
| Type: | Polyuretan gulvlak |
| Glans: | 25 og 45 |
| Massefylde: | Ca. 1,04 kg/l |
| Rækkeevne: | 8-10 m ² pr. behandling |
| Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): | Berøringstør: ½ time Overmalbar: 1 time Gennemhærdet: Flere døgn |
| Forhold når der arbejdes: | Min. + 13 ° C og maks. 80 % relativ fugtighed |
| Fortynding: | Vand (skal ikke fortyndes) |
| Rengøring af værktøj: | Vand og sæbe |
| Opbevaring: | Køligt, frostfrit og tæt tillukket |
| Sikkerhedsregler: | Se sikkerhedsdatablad |

Oktober 2016