

PP Sandspartelmasse Våd

Produktdatablad

Beskrivelse:	Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum.
Anvendelse:	Anvendes til plet- og fuldpartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader i fugtige rum. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundens inden videre behandling med PP Plastgrunder eller PP Vådramsgrund afhængig af anvendelsesområde. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Tekniske data:	
Massefylde	1,0 kg/l
Tørstof:	57 vægt % 57 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 3 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Påføring:	Påføres med traditionel bredspartel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,86 MPa
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

