

## PP Silikatgrunder

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Silikatgrunder på basis af Kalivandglas.
Anvendelse:	Anvendes til grunding af mineralsk bund inden behandling med PP Silikatmaling. Sugende bund grundet med Silikatgrunder fortyndet 1:1 med rent vand (opløsningen bruges tillige til fortynding af silikatmalingen). Direkte sol samt udtørrende blæst under påføring skal undgås. Skal påføres ved temperatur over +10 °C og uden risiko for nattefrost. Vinduer, metal, klinker, planter etc. beskyttes. Silikatgrunder er ætsende. Tilstænkede flader vaskes med rigeligt vand.
Tekniske data:	
Massefylde:	1,1 kg/l
Tørstof:	15 vægt% 9 vol%
Påføring:	Anstryger eller rulle.
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og aldrig i direkte solskin
Rækkeevne:	Afhængig af bundens karakter. 4-7 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres med vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	1993: 00-4

Maj 2015, erstatter oktober 2007