

PP Super Acryl 10



Produktdatablad

Beskrivelse:	PP Super Acryl 10 vægmaling. Mat overflade med tydelig glans. Tåler rengøring, herunder pletrengøring med børste, vand og klud.
Anvendelse:	Vægge i gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, let industri, butik, køkken i institution, trappeopgange og trapperum.
Underlag:	Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.
Behandling:	Løstsiddende materiale og maling fjernes ved slibning og afrensning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov. Revner, ujævnheder og huller spartles. Sugende og porøse underlag grundes eller grundmales efter behov. Vandskjolder eller overflader tilsmudset af nikotin eller sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling. Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte. Afstem valg af værktøj med krav til finish. Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning. Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader. Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse. Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet. Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C. Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme. Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
OBS:	Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme. Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.



Tekniske data:	Hvid standard
Type:	Acrylmaling
Massefylde:	1,28 kg/l
Glans:	10, mat
Tørstof:	Vægt % 59 - Vol. % 44
Rækkeevne:	8-10 m ² /l, afhængig af underlag og påføringsmetode
Påføringstemperatur:	Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vaskeklasse:	Klasse 1, i henhold til EN 13300
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Miljøinformation:	Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket. Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn. Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Januar 2018 erstatter oktober 2018

