

PP Træbeskyttelse heldækkende, alkyd-acryl

Produktdatablad

Beskrivelse:	Heldækkende, vandig plastalkyd træbeskyttelse. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Anvendelse:	<p>Anvendes udendørs til træværk på nyt ubehandlet, trykimprægneret samt tidligere behandlet træværk. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie. Har en god elastisk vedhæftning og god vejrbestandighed. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.</p> <p>Ubehandlet, bart og udpint træ grundes med PP Grundingsolie. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Smittende og løstsiddende maling/træbeskyttelse samt nedbrudt træ afrenses grundigt, evt. maskinelt.</p> <p>På vandretliggende konstruktioner, på ubeskyttet endetræ og lignende steder med stor vand- og fugtpåvirkning, anbefales halvdækkende behandling for at minimere risiko for afskalning.</p> <p>Til bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker med fer og not: Brug PP Træolie for at undgå afskalning.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 20
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	52 vægt% 38 vol. %
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	6-8 m ² /liter på uhøvlet træ 10-12 m ² /liter på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1 time Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand tilsat sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad