

PP Træbeskyttelse heldækkende, halvblank alkydolie

Produktdatablad

Beskrivelse:	Heldækkende alkydoliebaseret træbeskyttelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Anvendelse:	<p>Anvendes udendørs på træværk. Fx på nyt, ubehandlet, trykimprægneret træ, samt på træværk tidligere behandlet med transparent eller dækkende alkydoliebaserede træbeskyttelser. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Er velegnet til kulørskift. Tixotropisk konsistens, der minimerer løbe- og stænkendenser. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ubehandlet, bart og udpint træ grundes med PP Grundingsolie. Begroning afvaskes med Facadevask Begroning. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Smittende og løstsiddende maling/træbeskyttelse samt nedbrudt træ afrenses grundigt, evt. maskinelt. Anbefales ikke på overflader der tidligere er behandlet med vandig træbeskyttelse/maling. På vandretliggende konstruktioner, på ubeskyttet endetræ og lignende steder med stor vand- og fugtpåvirkning, anbefales halvdekkende behandling, for at minimere risiko for afskalning. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie.</p> <p>Til bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker med fer og not: Brug PP Træolie for at undgå afskalning.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvblank, glans 40
Massefylde:	1,1 kg/l
Tørstof:	60 vægt% 44 vol%
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	6-8 m ² /liter på uhøvlet træ 9-11 m ² /liter på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 6 time Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i terpentin
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 2-1