

PP Træbeskyttelse transparent

Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>PP Træbeskyttelse transparent vandig alkydolie med særdeles god indtrængning. Giver et klassisk transparent udseende, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.</p> <p>Trænger effektivt ind i overfladen og beskytter mod fugtindtrængning, udtørring og revnedannelse. PP Træbeskyttelse, transparent er let tixotropisk og derfor behagelig at påføre uden tendens til at sprøjte eller stænke.</p>
Anvendelse:	<p>Anvendes udendørs på træværk. Fx på nyt ubehandlet træ eller træværk tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse. Også velegnet til tryk- eller vakuumbehandlet træværk.</p> <p>Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie.</p> <p>Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Brug ikke farveløs udgave som slutbehandling. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.</p> <p>Slib og børst tidligere behandlet træværk.</p> <p>Gør evt. rent med Grundrengøringsmiddel.</p> <p>Nyt træ, udsat træ eller tidligere behandlet, men nedbrudt træ grundes med PP Grundingsolie.</p> <p>Til Bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker med fer og not: Brug PP Træolie for at undgå afskalning.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 30
Massefylde:	1,01 kg/l
Tørstof:	Vægt%:20 vol%:18
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	4-6 m ² / liter per behandling på ru træ 9-11m ² /liter per behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: Ca. 4 timer Overmalbar: Ca. 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres med vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad