

PP Træolie Ekstra



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig tørrende træolie, der giver en stærkt vandafvisende overflade. Trænger godt ind i træet og bevarer træets oprindelige, naturlige glød. Indeholder UV-filter, som beskytter mod solens nedbrydende stråler og modvirker udtørring og revnedannelse, så træværket holder længere. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Til udendørs behandling og vedligeholdelse af sugende træværk. Især god til eksotisk træ, fx teak, ceder og til trykimprægneret træ. Velegnet til facader, havemøbler og træterasser m.m.
Før du maler:	Underlaget skal være rent, tørt og fast, sugende og ikke behandlet med lak eller maling. Rengør med Terrasserens. Omrør før og under påføring.
Når du maler:	Påfør med pensel. Bearbejd olien godt ind i træet, til det er mættet. Vær ekstra omhyggelig ved samlinger og endetræ. Det er vigtigt at fjerne overskud af olie, som ikke er trængt ind i overfladen efter 20 min. Dette for at undgå at der opstår et laklag, som senere kan give problemer med afskalning. Det bedste resultat fås ved 2 behandlinger. Påføringstemperatur min +10 °C, luftfugtighed maks. 80%. Træets fugtighed, når det behandles, må ikke være højere end 15 %.
	Klude med produktet kan selvantænde. Mæt dem med vand eller destruer dem.
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 20
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	52 vægt% 38 vol. %
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	6-8 m ² /liter på uhøvlet træ 10-12 m ² /liter på høvlet træ

Tørretid ved 23°C
og normal luftfugtighed (60%):

Berøringstør: 1-6 timer - afhængig af træets sugsevne
Overmalbar: Efter 2 timer og inden 8 timer.
Efter 8 timer er der risiko for at olien er hærdet så meget, at den vil
frastøde en ny behandling.
Gennemhærdet: Flere døgn

Fortynding:

Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Køligt, men frostfrit

Sikkerhedsregler:

Se sikkerhedsdatablad

Oktober 2017, erstatter januar 2012