

## PP Vådrumsfinish

### Produktdatablad

Beskrivelse:	Halvmat acrylplastemalje.
Anvendelse:	<p>Anvendes som slutmaling til behandling af vægge i våde rum.</p> <p>På vægge af organiske materialer fx gipskartonplader, må behandlingen kun udføres i fugtig zone.</p> <p>Fremtræder med en hård, porefri og særdeles vaskbar og robust over-flade.</p> <p>Hæmmer mug- og skimmeldannelse.</p> <p>Tidligere malede flader rengøres med Kalkfjerner og Grundrengøringsmiddel.</p> <p>Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.</p> <p>Grundmaling udføres med PP Vådrumsgrund. PP Vådrumsfinish påføres 1. gang når PP Vådrumsgrund er let klæbende efter 3-4 timer og inden 16 timer.</p> <p>PP Vådrumsfinish påføres 2. gang efter 16-20 timers tørring.</p> <p>Malebehandlingen skal tørre i 7 døgn ved min. 15 °C før den udsættes for fugt- eller vandpåvirkning.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 30
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	46 vægt% 37 vol%
Påføring:	Pensel, rulle eller prøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og i en luftfugtighed under 70%
Rækkeevne:	6-7 m <sup>2</sup> /liter på sugende bund 7-8 m <sup>2</sup> /liter på ikke sugende bund
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2-3 time Overmalbar: 16-20 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Juni 2015, erstatter november 2007