

PP Vinduesmaling Plastalkyd

Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig plastalkyd vinduesmaling. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen. Giver en diffusionsåben, robust og vejrbestandig overflade.
Anvendelse:	Anvendes udendørs på træværk, specielt velegnet til vinduer og døre. Også velegnet til rustbeskyttet jern. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ubehandlet, bart og udpint træ grundes med PP Grundingsolie. Jern forbehandles med rust beskyttende maling. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Smittende og løstsiddende maling/træbeskyttelse samt nedbrudt træ afrenses grunding, evt. maskinelt. Største holdbarhed opnås med 3 påføringer af PP Vinduesmaling. OBS: PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning. Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning.
Tekniske data:	
Glans:	Halvblank, glans 40
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	48 vægt% 35 vol. %
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	5-8 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1