

Wall-hess glasfilt

Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Glasfilt er vægbeklædninger til overmaling. Modvirker revnedannelser på lofter og vægge.
Produktanvendelse:	Anvendes som armerende beklædning til lofter og vægge på puds, beton, letklinkerbeton, gipskartonplader mv. Bunden skal være ren, tør, fast, plan og bæredygtig. Let smittende eller sugende bund grundnes med PP Plastgrunder. Tidligere malede overflader afvaskes med Grundrengøring. Blanke flader matslibes. Strukturerede overflader som glasvæv, fibervæv, kridering o. lign. fuldspartles til plan flade og grundnes, før opsætning af glasfilt. Papirtapet afrenses. Opsættes i tørre rum i PP Filt & Vævkæber enten ved stødning eller med ca. 3 cm overlæg som skæres i overlappet. Efter optørring behandles 1. gang med PP Filt- og vævfyllder. Efterfølgende færdigbehandles med vægmaling i ønsket glans og kulør, normalt 2 gange. Forbehandlet Glasfilt kan overmales med vægmaling, normalt 2 gange. I lokaler med kritisk lysindfald kan det dog være nødvendigt at behandle 1. gang med PP Filt- og vævgrunder. Wall-hess glasfilt er godkendt i brandklasse B-s1,d0, ved opsætning med PVA-forstærket vævkæber på typegodkendte gipsplader og på ikke brandbare underlag.

Tekniske data:

Dessin:	Vægt g/m ² :	Trækstyrke kp/5 cm:		Rullestørrelse:
		Lodret	Vandret	
Glasfilt 14850	50	22	17	1x25 m
Glasfilt 23558	45	30	20	1x50 m
Glasfilt 39611	35	20	14	1x50 m
Glasfilt 39700 forbehandlet	120	26	23	1x25 m
Glasfilt 39711 forbehandlet	60	22	19	1x50 m
Glasfilt 39712 forbehandlet	130	40	20	1x50 m
Glasfilt 39715 forbehandlet	150	27	20	1x50 m
Glasfilt 39720 forbehandlet	100	27	22	1x50 m

Malingforbrug:	1. behandling 0,20 - 0,30 l/m ²
	Færdigbehandling 0,12 - 0,15 l/m ²

Februar 2018