

## Wall-hess glasvæv

### Produktdatablad

**Produktbeskrivelse:** Wall-hess glasvæv er stivet glasvæv til overmaling.  
Wall-hess glasvæv er dekorativ og modvirker revnedannelser.

**Produktanvendelse:** Anvendes som vægbeklædning på puds, beton, letklinkerbeton, gipskartonplader mv.  
Bunden skal være ren, tør, fast, plan og bæredygtig. Let smittende eller sugende bund grundes med PP Plastgrunder. Tidligere malede overflader afvaskes med Grundrengøring. Blanke flader matslibes.  
Strukturerede overflader som glasvæv, fibervæv, kridering o. lign. fuldpartles til plan flade og grundes, før opsætning af Wall-hess glasvæv. Papirtapet afrenses.  
Opsættes ved stødning. Fiona Klæber vælges i forhold til glasvævstype og anvendelsesområde.  
Glasvæv behandles 1. gang med PP Filt- og vævfylder.  
Efterfølgende færdigbehandles med vægmaling i ønsket glans og kulør, normalt 2 gange.  
Wall-hess glasvæv 3500 , 37924, 77566 og 78599 er forbehandlede og kan overmales direkte med vægmaling.  
På en del væv er bagsiden markeret med en farvet streg.  
Denne markering skal vende ind mod væggen.  
Glasvæv 26584 kan anvendes i vådrum. Rekvirer anvisning.

**Tekniske data:**

**Dessin:**

	<b>Vægt g/m<sup>2</sup></b>	<b>Rullestørrelse</b>	<b>Lodret</b>	<b>Vandret</b>
2297 fin	110	1x50 m	45	45
2399 mellem	125	1x50 m	92	45
3500 forbehandlede	160	1x50 m	69	45
2305 ekstra grov	165	1x30 m	87	70
2307 stor sildeben	155	1x30 m	88	65
2311 puds	155	1x30 m	55	58
26584 vådrum, mellem	125	1x50 m	92	78
33996 mellem	115	1x50 m	60	25
37924 forbehandlede, mellem	145	1x50 m	60	25
77566 forbehandlede, mellem	140	1x25 m	66	52

78599 forbehandlet, mellem 140 1x50 m 66 52

Trækstyrke: Lodret /vandret: kp/5 cm

Malingforbrug: Grundmaling: 0,15 - 0,30 l/m<sup>2</sup>

Færdigbehandling: 0,12 - 1,17 l/m<sup>2</sup>

Maj 2017