

## Scandia Knastlak, vandig



### Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Vandig polymer, der kan genbehandles efter kort tid. Tørrer transparent op.  Er tilsat blå tøjbestof, der gør det nemt at se, hvilke knaster der er behandlet. Den blå farve dækkes af efterfølgende slutmaling.
Produktanvendelse:	Scandia Knastlak, vandig anvendes til overstrygning af knaster på ubehandlet træ, inden- og udendørs. Herved mindskes risiko for gennemslag og efterfølgende misfarvning.  Er også velegnet på tidligere malede overflader. Underlaget skal være tørt før behandling. Hvis der skal anvendes grundolie, gøres dette inden påføring af knastlak. Påføres med pensel. Det bedste resultat opnås ved påføring af 2 tynde lag. Efterfølgende overmales med slutmaling.
Tekniske data:	
Tørstof:	Vægt %: 31
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. 10°C. Luftfugtighed maks. 80% RF
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 15-30 minutter Overmalbar: 30 minutter Gennemhærdet: 1 dag
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	1993: 001

September 2008, erstatter marts 2008