

Yunik Jern- og metalmaling



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	<p>Alkydbaseret metalmaling, som giver en ekstra stærk og vejrbestandig overflade.</p> <p>Tørre hurtigt og er modstandsdygtig overfor olie og kemikalier. Bevarer glans og kulør, også med tiden.</p>
Produktanvendelse:	<p>Brug den ude og inde på jern og metal, der er beskyttet mod rust.</p> <p>Velegnet på emner af smedejern, fx lamper, hegn, gelændere og låger.</p> <p>Slib blanke og malede overflader matte.</p> <p>Fjern begroning med Yunik Facadevask Begroning. Rens overfladen grundigt med Yunik Grundrengøring, så alt smuds, fedt og rust er fjernet.</p> <p>Skyl efter med rigeligt vand.</p> <p>Overfladen skal være tør og bæredygtig.</p> <p>Grund ubehandlede overflader med egnet metalprimer.</p> <p>Omrør før brug.</p> <p>Påfør i 2 lag med pensel, rulle eller sprøjte.</p> <p>Påføringstemperaturen skal være min. +5°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.</p>
Tekniske data:	
Glans:	90, helblank
Massefylde:	3 kg/l
Tørstof:	Vægt: 67%
	Vol: 38%
Rækkeevne:	8-12 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time
	Overmalbar: 4 timer
	Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	Vær omhyggelig med afrensning og slibning. Det er vigtigt at overholde lagtykkelse og genbehandlingstider for at få det bedste resultat.

April 2011