

Yunik Træmaling 20, 50 og 90 PLUS



Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Akrylemalje med ekstra god dækkeevne. Er let at anvende og fremstår flot og ensartet.
Overfladen bliver hård, tåler rengøring og gulner ikke.

Spærrer ikke for gennemslag fra vandskjolder og nikotin.

Findes i 3 glansgrader.

Glans 20, halvmat, glans 50 halvblank og glans 90, helblank.

Produktanvendelse: Brug den til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs. Fx på vinduer, døre, karme, paneler, køkkenlåger, rør og radiatorer.

Før du maler Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende maling. Vask grundigt med grundrengøring.
Grund nyt eller bart træ med vandig grundmaling.
Ubehandlet jern og metal behandles med rustprimer.
Slib blanke og malede overflader matte efterfulgt af en behandling med grundmaling.

Når du maler Påfør 1-2 gange med pensel, malepude, rulle eller sprøjte.
Påføringstemperaturen skal være min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.

EU Ecolabel : SE/044/003

Tekniske data:

Glans: 20, halvmat
50, halvblank
90, helblank

Massefylde: 1,3 kg/l

Tørstof: Vægt: 48%
Vol.: 38%

Rækkeevne: 8 - 12 m²/l pr. behandling

Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): Berøringstør: 1 time
Overmalbar: 6 timer
Ved lavere temp. og/eller højere luftfugtighed forlænges genbehandlingstiden.

	Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad

September 2016 erstatter november 2012

Tips og gode ideer: I den første tid efter at emnet er malet, er det en god idé at behandle det forsigtigt, så overfladen ikke beskadiges.