

Yunik Vådrumsmaling



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Vådrumsmaling er en halvblank acrylplastmaling der er velegnet til slutbehandling i våde rum.
Anvendelse:	<p>Yunik Vådrumsgrund må først overmales med Yunik Vådrumsmaling efter 24 timer. Det er vigtigt at vente minimum 24 timer med at overmale for at sikre maksimal vanddampthæthed i systemet. Påfør med pensel eller rulle, med 16 timers interval. Vær omhyggelig med at påføre et jævnt lag uden "helligdage".</p> <p>Ved vedligehold skal underlaget være rent, tørt, fast og i stand til at bære efterfølgende malingslag. Malede overflader med belægning af kalksæbe behandles med kalkfjerner, inden afvaskning med Yunik Universal Cleaner grundrengøring og rent vand.</p> <p>Den malede overflade må ikke udsættes for direkte vandpåvirkning før malingen er gennemhærdet.</p> <p>Påføringstemperaturen skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.</p>
Sådan gør du:	<p>Nye underlag skal spartles og grundes med forankringsgrunder.</p> <ul style="list-style-type: none">• opsætning af ugrundet filt eller væv (vægt mindst 50 g/m²) med Yunik Vådrumsgrund• påfør et nyt lag Yunik Vådrumsgrund, mens underlaget stadig er vådt• efter min. 24 timer kan behandles 1. gang med Yunik Vådrumsmaling• efter yderligere 16 timer behandles 2. gang med Yunik Vådrumsmaling. <p>Minimum temperatur under påføring og tørring: + 10°C. Maks. luftfugtighed: 80% RF.</p>
Tekniske data:	
Glans:	30, halvblank
Massefylde:	Ca. 1,2 kg/l
Tørstof:	Ca. 48 vægt%

Rækkeevne:	5-7 m ² /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 3 timer Overmalbar: Ca. 16 timer
Fortynding:	Vand. Benyttes normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

Juni 2015, erstatter december 2012

Tips og gode ideer: Fugtige rum bør altid være godt ventilerede.